

RUST-OLEUM®



AEROSSOL TEXTURIZADO

STOPS RUST®

DESCRIÇÃO E USOS

Os Aerossóis Texturizados Rust-Oleum® Stops Rust® foram desenvolvidos para proporcionar um durável revestimento protetor com excelente resistência à ferrugem, abrasão, esmaecimento, descamação e desbotamento. Essas tintas em aerossol são de fácil aplicação, proporcionam excelente cobertura e secam rápido resultando em um acabamento atraente e resistente.

Os Aerossóis Texturizados Rust-Oleum® Stops Rust® são ideais para superfícies de metal em áreas externas. Apresenta válvula confortável com um amplo apoio para o dedo a fim de reduzir a fadiga causada pela aplicação contínua. Não deve ser utilizado em metal galvanizado.

PRODUTOS

SKU	DESCRIÇÃO (Aerossol)
-----	----------------------

TEXTURA MULTICOLORIDA

223523	Marrom Outono
223524	Biscuit do Deserto
223525	Ferro Envelhecido
223526	Floresta Profunda
239119	Mar Verde
239120	Bronze Radiante
239121	Areia do Caribe
239122	Ocre Rústico

METÁLICOS TEXTURIZADOS

251053	Prata
252303	Galaxy
252304	Cobre Lunar
262658	Excalibur
262660	Marrom Místico

TEXTURIZADOS

7220830	Preto
7221830	Estanho Escuro
7222830	Verde Floresta
7223830	Arenito
7224830	Níquel
7225830	Branco
7226830	Bronze
7227830	Ferrugem
7228830	Sálvia
241253	Verde Oliva Escuro
241254	Cinza Castanho Escuro
241255	Marrom Escuro
241256	Tijolo Antigo

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Usar em área externa ou bem ventilada, como uma garagem aberta. Aplicar com temperaturas entre 10°C e 32°C (50-90°F) e umidade inferior a 70% para garantir uma boa secagem. Não aplicar em superfícies que ao serem aquecidas, excedam 93°C ou sobre metal galvanizado. Evite usar com muito vento ou pó. Cubra a área circundante para protegê-la da tinta.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Remova toda sujeira, graxa, óleo, sal e contaminantes químicos lavando a superfície com detergente comum ou mediante outro método de limpeza adequado. Enxágue com água doce e deixe secar completamente. Remova a tinta antiga e a ferrugem com uma escova de arame ou uma lixa. Superfícies previamente revestidas devem estar firmes e em boas condições. Os acabamentos lisos, duros ou brilhantes devem ser removidos com lixa para deixar a superfície rugosa.

ADVERTÊNCIA! Ao raspar, lixar ou remover pinturas antigas, você poderá liberar pó de chumbo. O CHUMBO É TÓXICO. A EXPOSIÇÃO AO PÓ DE CHUMBO PODE CAUSAR DOENÇAS GRAVES, COMO DANOS CEREBRAIS, ESPECIALMENTE EM CRIANÇAS. MULHERES GRÁVIDAS TAMBÉM DEVEM EVITAR A EXPOSIÇÃO. Use um respirador aprovado pelo NIOSH para controlar a exposição ao chumbo. Limpe cuidadosamente com um aspirador de pó com filtro HEPA e um esfregão molhado. Antes de começar a utilizar o produto, veja como se proteger e à sua família ligando para a Linha Aberta Nacional de Informações sobre Chumbo pelo número 1-800-424-LEAD ou acesse www.epa.gov/lead.

APLICAÇÃO DE PRIMER

O uso de um primer Rust-Oleum proporciona maior proteção contra corrosão, excelente aderência e encobrimento de imperfeições, sendo especialmente recomendado para aplicação em madeira e metal sem revestimento.

7769	Primer Metal Enferrujado
7780	Primer Metal Transparente



AEROSSOL TEXTURIZADO

STOPS RUST®

APLICAÇÃO DO PRODUTO (cont.) .

APLICAÇÃO

Agite o recipiente vigorosamente durante um minuto após ouvir o som da bola misturadora. Se não ouvir o som da bolinha misturadora NÃO GOLPEIE A LATA. Entre em contato com a Rust-Oleum. Agite frequentemente durante o uso. Segure a lata na posição vertical entre 45 cm e 60 cm de distância da superfície e aplique com um movimento firme da esquerda para a direita, sobrepondo ligeiramente cada aplicação à anterior. Mantenha a lata sempre à mesma distância da superfície. Mantenha a lata em movimento durante a pulverização. Recomenda-se aplicar uma primeira demão fina, com 50% de cobertura. Aplique duas ou mais demãos com alguns minutos de diferença.

TEMPOS DE SECAGEM E DEMÃOS ADICIONAIS

A 21°C (70°F) e 50% de umidade relativa. Deixe secar por mais tempo com temperaturas mais frias. Seca ao toque em 15 minutos, pode ser manuseado em 1-2 horas e seca completamente em 48 horas. O Primer pode receber acabamento imediatamente. Aplique uma demão adicional ou uma demão transparente em até 1 hora ou após 48 horas.

APLICAÇÃO DO PRODUTO (cont.) .

LIMPEZA

Limpe a válvula antes de guardar. Limpe a tinta úmida com xileno ou aguarrás mineral. Descarte o recipiente em uma lixeira. Não queime ou jogue em um compactador de lixo.

OBSTRUÇÃO

Caso a válvula esteja obstruída, gire e retire a válvula para poder enxaguá-la com um solvente como aguarrás mineral. Não insira nenhum objeto dentro da válvula.

	DADOS TÉCNICOS	SRT-09
AEROSSOL TEXTURIZADO STOPS RUST®		

PROPRIEDADES FÍSICAS

		AEROSSÓIS TEXTURIZADOS
Tipo de Resina		Acrílica Solvente
Tipo de Pigmento		Varia de acordo com a cor
MRI		Texturizados 0,80 Máx. Textura Multicolorida 1,05 Máx. Metálicos Texturizados 1,25
Peso Cheio		12 onças
Solventes		Acetona, Tolueno, Xileno
Espessura da Película Seca (EPS) Recomendada Por Demão		1-2 mil (25-50µ)
Cobertura Real com a EPS Recomendada (pressupõe uma perda de material de 15%)		4-6 pés ² /lata (0,37-0,56 m ² /lata)
Tempos de Secagem a 21-27°C e 50% de Umidade Relativa	Toque	15 minutos
	Manuseio	1-2 horas
	Demãos Adicionais	Aplique uma demão adicional ou uma demão transparente em até 1 hora ou após 48 horas.
Resistência ao Calor Seco		200°F (93°C)
Validade		5 anos
Ponto de Fulgor		-156°F (-104°C)
Informações de Segurança		Para obter informações adicionais, consulte a SDS

Serão exibidos os valores calculados que podem variar ligeiramente dos valores do material real fabricado.

As informações técnicas e sugestões de uso contidas neste documento estão corretas até o limite de nosso conhecimento e são compartilhadas de boa fé. As declarações contidas neste documento não constituem garantia, expressa ou implícita, com relação ao rendimento deste produto. Uma vez que as condições e o uso de nossos produtos estão fora de nosso controle, podemos garantir apenas que estes produtos estão de acordo com nossos padrões de qualidade e nossa responsabilidade, se houver, se limitará à reposição do produto defeituoso. Todas as informações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.



Rust-Oleum Corporation
11 Hawthorn Parkway
Vernon Hills, Illinois

Telefone:
877-385-8155

Formulário:
GDH-729