

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •
RUST-OLEUM®
 SPECIALTY

MÁRMORE DE RUST-OLEUM®

DESCRIÇÃO E USOS

Rust-Oleum® Efeito Mármore Spray Paint cria uma textura hachurada que simula a aparência de um acabamento de mármore. É ideal para uso em vasos, luminárias, tampos de mesa e outros projetos de destaque em casa. Uso interno. Aplique a uma superfície diretamente ou sobre qualquer basecoat de cor para uma aparência personalizada.

PRODUTOS

<u>Código do item (SKU)</u>	<u>DESCRIÇÃO (Spray 290 g)</u>
-----------------------------	--------------------------------

387443	Preto marmorizado
387442	Branco marmorizado

APLICAÇÃO DO PRODUTO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DE INICIAR O PROJETO.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Remova a tinta velha e a ferrugem solta com uma escova de aço ou lixa. Lixar superfícies brilhantes. Lavar com água e detergente neutro, enxaguar e deixar secar.

AVISO: Se você usar um método de abrasão ou remover tinta velha de uma superfície, poeira de chumbo pode ser liberada. Use um respirador para controlar a exposição ao chumbo. Limpe cuidadosamente com um aspirador com filtros de ar de alta eficiência e um esfregão úmido. **A EXPOSIÇÃO AO PÓ DE CHUMBO PODE CAUSAR DOENÇAS GRAVES, COMO DANOS CEREBRAIS; ESPECIALMENTE EM CRIANÇAS. MULHERES GRÁVIDAS TAMBÉM DEVEM EVITAR A EXPOSIÇÃO.**

APLICAÇÃO DE UN IMPRIMANTE

O uso de primer melhora a aderência e o poder de cobertura e é especialmente recomendado para madeiras e metais não tratados.

APLICAÇÃO DO PRODUTO (cont.)

APLICAÇÃO

Use o produto ao ar livre ou em uma área bem ventilada, como uma garagem aberta e quando a temperatura estiver entre 50°F (10°C) e 90°F (32°C) e a umidade estiver abaixo de 85% para garantir secagem adequada. Evite colocá-lo em condições de vento e poeira. Cubra a área ao redor para protegê-la do excesso de tinta.

PINTADO

Agite o spray vigorosamente por um minuto após ouvir o som da bola de mistura. Se a bola de mistura não clicar, **NÃO BATE NO RECIPIENTE.** Entre em contato com a Rust-Oleum. Agite a lata frequentemente durante o uso e mantenha-a sempre à mesma distância da superfície. Segure a lata na vertical a 25 cm - 40 cm da superfície e pinte em todas as direções, certificando-se de que cada pincelada cubra a anterior. Mantenha sempre o spray à mesma distância da superfície e em movimento.

TEMPOS DE SECAGEM E APLICAÇÃO DE UMA NOVA CAMADA

Uma temperatura de 70°F (25°C) e – 50% de umidade relativa são considerados. Deixe secar por mais tempo em temperaturas mais baixas. Uma nova camada pode ser aplicada 5-10 minutos depois. Seca ao toque em 20 minutos e deve-se aguardar 1 hora para manuseio. Fica completamente seco em 24 horas.

LIMPEZA

Ao terminar de aplicar o produto, coloque o aerossol de cabeça para baixo para limpar a válvula e pressione o botão por 5 segundos. Remova a tinta molhada com xileno ou álcool mineral. Jogue o recipiente vazio no lixo. Não incinere ou coloque em um compactador de lixo doméstico.

OBSTRUÇÃO

Se a válvula entupir, gire e remova a ponta do spray para que possa ser lavada com aguarrás. Não insira um pino ou qualquer objeto dentro da válvula.

	DADOS TÉCNICOS	SPC-118
<small>• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •</small> RUST-OLEUM® SPECIALTY	MÁRMORE DE RUST-OLEUM®	

PROPRIEDADES FÍSICAS

		TINTAS EM SPRAY DE MÁRMORE
Tipo de resina		Acetato de vinil
Tipo de pigmento		Varia de acordo com a cor
Solventes		Acetona
Reatividade incremental máxima (Maximum Incremental Reactivity, MIR)		0,28 máx.
Conteúdo Neto		10.25 oz (290 g)
Tempos de secagem a 77°F (25°C) e 50% de umidade relativa	Tocar	5 minutos
	Manuseio	10 minutos
	Nova Camada	Entre 5 e 10 minutos após a camada anterior
	Cura Completa	3 dias
Vida útil		2 anos
Informação de Segurança		Para informações adicionais, consulte a Ficha de Dados de Segurança (Safety Data Sheet, SDS)

Os valores calculados são mostrados e podem variar do material real fabricado.

Os dados técnicos e sugestões de uso aqui contidos estão corretos, tanto quanto é do nosso conhecimento, e são fornecidos de boa fé. As declarações neste material não constituem uma garantia expressa ou implícita em relação ao desempenho desses produtos. Uma vez que as condições e o uso dos materiais estão fora do nosso controle, garantimos que esses produtos atendem apenas aos nossos padrões de qualidade, e nossa responsabilidade, se houver, será limitada à substituição de materiais defeituosos. Todas as informações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.



Rust-Oleum Corporation
11 Hawthorn Parkway
Vernon Hills, Illinois 60061

Telefone:
800-837-8677
www.rustoleum.com

Forma: ARJ-
2296 Rev.:
111621