

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •
RUST-OLEUM®
HOME

REVESTIMENTO PARA PISOS HOME DA RUST-OLEUM®

DESCRIÇÃO E USOS

O revestimento para pisos HOME da RUST-OLEUM apresenta uma tecnologia inovadora de alta resistência e fácil aplicação, podendo ser utilizado em diversos substratos em ambientes internos sem necessidade de removedor, primer ou lixamento. Renove qualquer cômodo e transforme um piso antigo: basta limpar a superfície e aplicar o sistema de 2 etapas: Base (cor) + Acabamento, desenvolvidos para dar um visual totalmente novo ao seu espaço.

Indicado para superfícies sem tratamento, tingidas, seladas ou já revestidas, como pisos de cerâmica, porcelanato, cimento polido, madeira maciça, laminados, vinílicos e linóleo.

Ideal para áreas de serviço, porões, cozinhas, banheiros e outros ambientes.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Sistema de 2 etapas.
- Dispensa removedor, primer ou lixamento.
- Proporciona melhor aderência em superfícies resistentes.
- Não marca nem mancha.
- Permite o tráfego sobre a superfície após 24 horas da aplicação.

PRODUTOS

<u>Código do produto (SKU)</u>	<u>DESCRIÇÃO</u>
380780 358876	Branco
378446 358874	Pérola Cinza
378447 365932	Bege Quente
378448 365929	Cinza Pedra
378449 365928	Cinza Escuro
378450 358870	Transparente
378451 358871	Transparente

NOTA: A camada base do passo 1 e o acabamento do passo 2 são vendidos separadamente. A base branca entintável pode ser usada diretamente como branca ou tingida antes da aplicação. É necessário aplicar duas demãos de base ao utilizar a base branca entintável como branca.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

LEIA AS INSTRUÇÕES COM ATENÇÃO ANTES DE INICIAR O PROJETO

IMPORTANTE: Recomenda-se testar em todos os pisos para verificar a aderência antes de aplicar o produto por completo. Limpe uma pequena área de 8 x 8 cm que fique fora de vista e espere secar. Aplique a camada base sobre essa área e aguarde 12 horas para secar. Com um estilete, faça um X no revestimento aplicado. Cole uma fita adesiva de 10 cm sobre o X e pressione bem. Remova a fita de uma só vez. Se mais de 10% do revestimento sair, o piso precisará ser lixado com lixa grana 60-80 antes de aplicar o produto em toda a superfície.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

Remova toda a sujeira e poeira do piso utilizando um desengordurante industrial ou detergente neutro. Enxágue bem e deixe secar completamente. Se houver áreas com massa, retire todo o excesso antes de aplicar o revestimento. Nos pisos encerados, é preciso retirar toda a cera aplicada anteriormente.

NOTA: Não seguir corretamente as etapas de preparo pode resultar em baixa aderência e possíveis falhas no revestimento.

ATENÇÃO! Ao utilizar métodos abrasivos ou remover tintas antigas de uma superfície, pode haver liberação de poeira com chumbo. Use máscara adequada para evitar exposição ao chumbo. A limpeza deve ser feita com aspirador equipado com filtro de alta eficiência e um pano úmido.

APLICAÇÃO

A camada base HOME da Rust-Oleum já está pronta para uso. Não dilua o produto e misture bem antes de aplicar. Se for usar mais de uma lata de camada base, misture todas para garantir um tom uniforme. Aplique o produto quando a temperatura ambiente, da superfície e do material estiverem entre 10 e 32 °C (50-90 °F) e a umidade relativa abaixo de 85%. Utilize pincel ou trincha de boa qualidade ou espátula para retirar o excesso nas bordas e áreas de difícil acesso. Use um rolo com cabo longo e outro de lã sintética de boa qualidade, 3/8" para a base e 1/4" para o acabamento, para garantir uma aplicação uniforme em toda a superfície.

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®
HOME**REVESTIMENTO PARA PISOS**
HOME DA RUST-OLEUM®**APLICAÇÃO DO PRODUTO (cont.)****APLICAÇÃO (cont.)**

PASSO 1: Aplique a camada base em áreas de 4'x4' (122 cmx122 cm) e evite passar o rolo nas partes que ainda estão úmidas. Não deixe acumular produto em excesso. Recomenda-se aplicar apenas uma camada (dependendo da ferramenta utilizada); para o branco, são necessárias duas. Após cobrir o piso inteiro, aguarde 6 horas antes de fazer retoques. Espere de 1 a 2 horas para que as áreas retocadas sequem ao toque e então aplique o acabamento final. Se não precisar de retoques, o acabamento final pode ser aplicado 6 horas após a camada base.

PASSO 2: Aplique o acabamento final em áreas de 4'x4' (122 cmx122 cm) e evite passar o rolo nas partes úmidas. Não aplique camadas muito grossas e evite excesso de produto. Uma única camada é recomendada. Se quiser uma segunda camada para mais resistência ou uniformidade, aguarde a primeira secar ao toque (1 a 2 horas) e aplique a segunda dentro de 24 horas. Para aplicação vertical, use duas camadas finas de acabamento final. Caso a segunda camada seja aplicada após 24 horas, utilize abrasivos. Após 7 dias de cura do sistema, caso queira aplicar mais camadas da base e do acabamento final, basta limpar o piso e repetir os dois passos.

IMPORTANTE: Para este projeto, utilize a base colorida e o acabamento final HOME da Rust-Oleum.

TEMPOS DE SECAGEM E APLICAÇÃO DE NOVA CAMADA

Deixe secar 24 horas para circulação leve de pessoas em todo o sistema. Aguarde 72 horas antes de mover móveis (evite arrastar). A cura total acontece em 7 dias. Não limpe a superfície antes de estar totalmente curada.

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

Utilize água e detergente neutro. O produto seco pode ser removido com laca ou diluente. Proteja o produto não utilizado das temperaturas baixas. O piso totalmente curado pode ser limpo com água e detergente neutro após 7 dias. Não use limpador abrasivo.

LIMITAÇÕES

Não utilize o produto em áreas externas ou pisos de garagem. Também não use em superfícies internas tratadas com selante superhidrofóbico. Não aplique dentro de chuveiros. Não é seguro para contato com alimentos.

MANUTENÇÃO

Um piso totalmente curado pode ser limpo com água e detergente neutro ou com limpador de uso geral após 7 dias. Não use limpador abrasivo.

NOTA: Não deixe soluções de limpeza sobre a superfície revestida por um período prolongado.

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 • RUST-OLEUM® HOME	DADOS TÉCNICOS	ROC-172
REVESTIMENTO PARA PISOS HOME DE RUST-OLEUM®		

PROPRIEDADES FÍSICAS

		CAMADA DE BASE – ETAPA 1	ACABAMENTO DE FINALIZAÇÃO – ETAPA 2
Tipo de resina		Acrílico estireno à base de água	Acrílico uretano à base de água
Pigmento		Varia de acordo com a cor	Óxido de alumínio, sílica
Solvente		Água, propilenoglicol	Água, éteres de glicol
Peso	por galão	10,1-10,6 lb	8,63-8,69 lb
	por litro	1,2-1,3 kg	1,03-1,04 kg
Sólidos	em peso	47,2-51,2 %	29,2-29,3 %
	em volume	36,0-37,3 %	27,3-27,6 %
Compostos orgânicos voláteis		<50 g/l	<50 g/l
Espessura de filme seco recomendada (Dry Film Thickness, DFT) por demão		38-51µ	25,4-38µ
Espessura de filme úmido (Wet Film Thickness, WFT) para atingir o DFT		101-127µ	101-114,3µ
Rendimento prático no DFT recomendado		de 10m ² a 12m ² por 0,946 litro O rendimento pode variar conforme a porosidade e a textura da superfície. Recomenda-se aplicar de 2 a 3 demãos para obter a cobertura desejada.	
Tempos de secagem a 25°C (77°F) e 50 % de umidade relativa	Seco ao toque	30-60 minutos	1 hora
	Nova demão/acabamento de finalização	6 horas	2 horas
	Tráfego de pedestres	6 horas	24 horas
	Exposição para uso normal	N/C	72 horas
	Cura total	7 dias	
Ponto de inflamação		>200 °F (93 °C)	
Validade		2 anos	
Informações de segurança		Para mais detalhes, consulte a Ficha de Informações de Segurança (Safety Data Sheet, SDS)	

Os valores apresentados são calculados e podem variar do material realmente fabricado.

As informações técnicas e recomendações de uso apresentadas aqui estão corretas segundo nosso melhor conhecimento e são fornecidas de boa fé. As declarações contidas neste material não constituem garantia explícita ou implícita sobre o desempenho destes produtos. Como não temos controle sobre as condições e o uso dos materiais, garantimos apenas que estes produtos atendem aos nossos padrões de qualidade. Caso haja responsabilidade, ela se limita à substituição dos materiais defeituosos. Todas as informações técnicas podem ser alteradas sem aviso prévio.