

TRUSTED QUALITY SINCE 1921
RUST-OLEUM®
 PISOS Y
 AZULEJOS

RUST-OLEUM® HOME

RECUBRIMIENTO PARA PISOS & AZULEJOS

DESCRIPCIÓN Y USOS

Rust-Oleum® PISOS Floor Coating es una tecnología revolucionaria de gran resistencia y fácil de usar que puede aplicarse sobre una amplia variedad de sustratos en ambientes interiores sin tener que aplicar removedor, imprimante olijar. Transforme cualquier habitación y remodele un piso anticuado: simplemente limpie la superficie y aplique el sistema de 2 pasos: Base (color) + Acabado de terminación diseñados para brindar una apariencia completamente nueva a su espacio.

Para utilizar sobre cualquier superficie sin tratar, teñida, sellada o con un recubrimiento anterior, por ejemplo, pisos de cerámico, porcelanato, cemento alisado, madera dura, laminados, vinílicos y de linóleo.

Es ideal para lavaderos, sótanos, cocinas, baños y otros espacios.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Sistema de 2 pasos.
- Sin tener que aplicar removedor, imprimante o lijarse.
- Mejor capacidad de adhesión a superficies resistentes.
- No se marca ni se mancha.
- Puede caminar sobre la superficie a las 24 horas de la aplicación.

PRODUCTOS

SKU LAM - EUA	DESCRIPCIÓN (946 mL)
380780 - 358876	Blanco
378446 - 358874	Gris Perla
378447 - 365932	Beige Arena
378448 - 365929	Gris Piedra
378449 - 365928	Gris Oscuro
378450 - 358870	Transparente Mate
378451 - 358871	Transparente Semibrillante

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

LEE TODAS LAS INSTRUCCIONES CON ATENCIÓN ANTES DE INICIAR EL PROYECTO

IMPORTANTE: Antes de recubrir todo el piso, se debe hacer una prueba de adherencia. Limpia un área pequeña de 8 cm x 8 cm, discreta, y deja secar. Aplica la capa base en esa zona y deja secar 12 horas. Con una navaja tipo cúter, haz una X en el recubrimiento hasta llegar al piso. Coloca sobre la X un tramo de 10 cm de cinta tipo duct tape y presiona firmemente. Retira la cinta con un jalón rápido. Si se desprende más del 10% del recubrimiento, será necesario lijar el piso con lija de grano 60-80 antes de recubrir toda la superficie.

NOTA: La capa de base del paso 1 y el acabado de terminación del paso 2 se venden por separado. La base entintable blanco puede aplicarse tal como viene de fábrica para recubrimiento blanco o teñido antes de la aplicación.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Limpie la suciedad y el polvo de todo el piso con un desengrasante industrial o detergente neutro. Enjuague bien y deje secar por completo. En caso de que haya áreas con masilla, esta debe quitarse antes de aplicar el recubrimiento.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO (cont.)

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE (cont.)

En cualquier zona donde haya sellador (calafateo), es necesario retirarlo antes de aplicar el recubrimiento. En pisos encerados, se debe quitar la cera antes de aplicar el recubrimiento.

NOTA: No seguir este método de preparación puede provocar baja adherencia y un posible fallo del recubrimiento.

¡ADVERTENCIA! Si utiliza un método de abrasión o quita pintura anterior de una superficie, puede liberarse polvo con plomo. Use un respirador para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con una aspiradora con filtros de aire de alta eficiencia y una mopa húmeda.

APLICACIÓN

Rust-Oleum PISOS Capa Base está lista para usarse. No la diluyas. Mezcla muy bien antes de usar. Si vas a utilizar más de una lata de Capa Base, combina el contenido entre latas para uniformar el color. Aplica cuando la temperatura del aire, del material y de la superficie esté entre 10-32°C (50-90°F) y la humedad relativa sea menor al 85%. Usa una brocha de cerdas de alta calidad o una herramienta para recortar (edger) para trabajar el perímetro y las zonas difíciles de alcanzar. Usa un rodillo con mango largo y una felpa de alta calidad de 10 mm (3/8") (Capa Base) y de 6 mm (1/4") (Capa Superior) para aplicar una capa uniforme sobre la superficie.

PASO 1: Aplica la Capa Base en secciones de 1.2 m x 1.2 m (4'x4') y mantén un borde húmedo mientras pasas el rodillo. No permitas que el producto se encharque. Se recomienda solo una mano; sin embargo, el color Blanco requiere dos manos. Después de recubrir todo el piso, espera 6 horas antes de hacer los retoques necesarios. Deja que las zonas retocadas sequen 1-2 horas (seco al tacto) y entonces se puede aplicar la Capa CSuperior. Si no se requieren retoques, la Capa Superior puede aplicarse 6 horas después de la aplicación inicial de la Capa Base.

PASO 2: Aplica Rust-Oleum PISOS Capa Superior en secciones de 1.2 m x 1.2 m (4'x4') y mantén un borde húmedo mientras pasas el rodillo. Evita aplicar demasiado grueso y no dejes que el producto se encharque. Se recomienda solo una mano. Si deseas una segunda mano para mayor durabilidad o mejor uniformidad, espera a que la primera esté seca al tacto (1-2 horas) antes de aplicarla, pero debe aplicarse dentro de las 24 horas. Para aplicación en vertical, aplica la Capa Superior en dos manos delgadas. Si se va a repintar después de 24 horas, es necesario lijar ligeramente la Capa Superior. Una vez que el sistema haya curado por completo (7 días), si se desean capas adicionales de Capa Base y Capa Superior, simplemente limpia el piso recubierto, vuelve a aplicar la Capa Base y después reaplica la Capa Superior.

IMPORTANTE: La Capa Base y la Capa Superior Rust-Oleum PISOS son obligatorias para el proyecto.

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®
PISOS**RUST-OLEUM®**
RECUBRIMIENTO PARA PISO**APLICACIÓN DEL PRODUCTO (cont.)****TIEMPOS DE SECADO Y REPINTADO**

Para el sistema completo, deje pasar 24 horas antes de permitir tránsito ligero. Espere 72 horas antes de volver a colocar los muebles (evite arrastrarlos). El curado total es de 7 días. No lave antes de 7 días.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

Use agua y detergente suave. El producto seco puede retirarse con laca/diluyente. Proteja el producto sin usar para que no se congele. Una vez totalmente curado, el piso puede limpiarse con jabón suave y agua después de 7 días. No use limpiadores abrasivos.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO (cont.)**LIMITACIONES**

No usar en áreas exteriores ni en pisos de cochera. No usar en superficies interiores selladas con un sellador superhidrofóbico. No usar dentro de regaderas. No es apto para contacto con alimentos.

MANTENIMIENTO

Un piso completamente curado puede limpiarse con agua y detergente neutro o con un limpiador para uso general a los 7 días. No utilice un limpiador abrasivo.

NOTA: No deje las soluciones de limpieza sobre la superficie recubierta por periodos prolongados.

	DATOS TÉCNICOS	ROC-235
• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 • RUST-OLEUM® PISOS	RUST-OLEUM® RECUBRIMIENTO PARA PISO	

PROPIEDADES FÍSICAS

		PASO 1 CAPA BASE	PASO 2 CAPA DE ACABADO
Tipo de resina		Acrílico de estireno base agua	Acrílico uretano base agua
Pigmento		Varía según el color	Óxido de aluminio, sílice
Peso	Por galón	10.1-10.6 lb	8.63-8.69 lb
	Por litro	1.2-1.3 kg	1.03-1.04 kg
Sólidos	En peso	47.2-51.2%	29.2-29.3%
	En volumen	36.0-37.3%	27.3-27.6%
Compuestos orgánicos volátiles		<50 g/l	<50 g/l
Espesor de película seca (DFT) recomendado por capa		1.5-2.0 mils	1.0-1.5 mils
Espesor de película húmeda (WFT) para lograr		4.0-5.0 mils	4.0-4.5 mils
DFT Rendimiento práctico al DFT recomendado		de 10m2 a 12m2 por 0.946 litros. El rendimiento puede variar según la porosidad y la textura de la superficie. Se recomienda aplicar de 2 a 3 capas para lograr la cobertura deseada.	
Tiempos de secado a 25°C (77° F) y 50% de humedad relativa	Al tacto	30-60 minutos	1 hora
	Repintado/Capa acabado	6 horas	2 horas
	Tránsito peatonal	6 horas	24 horas
	Uso normal	No aplica	72 horas
	Curado total	7 días	
Punto de inflamación		93°C (>200°F)	
Vida útil		5 años	
Información de seguridad		Para más información, consulte la SDS	

Se muestran valores calculados y pueden variar respecto al material fabricado real.

Los datos técnicos y las sugerencias de uso aquí contenidos son correctos según nuestro mejor conocimiento y se presentan de buena fe. Las declaraciones de este documento no constituyen garantía alguna, expresa o implícita, sobre el desempeño de estos productos. Dado que las condiciones y el uso de nuestros materiales están fuera de nuestro control, solo podemos garantizar que estos productos cumplen con nuestros estándares de calidad, y nuestra responsabilidad, si la hubiera, se limitará al reemplazo de materiales defectuosos. Toda la información técnica está sujeta a cambios sin previo aviso.



Rust-Oleum Corporation
11 Hawthorn Parkway
Vernon Hills, Illinois 60061

Tel.: 877-385-8155
www.rustoleumla.com

Formato: ARJ-2297
Rev.: 08XX26