DATOS TÉCNICOS ROC-282

PINTURA EN AEROSOL BASE AGUA LOW ODOR DE RUST-OLEUM®

DESCRIPCIÓN Y USOS

La pintura en aerosol LOW ODOR de Rust-Oleum® es una fórmula base agua diseñada para reducir el nivel de olor al aplicar el producto. Puede utilizarse sobre madera, metal, la mayoría de los plásticos, mimbre y mucho más. Su fórmula bajo olor proporciona un acabado resistente al intemperismo y protección a largo plazo, lo que resulta apropiado tanto para proyectos de interior como de exterior. El actuador de

Rust-Oleum reduce la fatiga del dedo y el patrón de rociado tipo abanico brinda un mayor control para reducir los derrames. Su particular característica de sistema de pulverizado permite aplicar el producto en todas las direcciones.

RECOMENDACIÓN: Algunos plásticos de polietileno como los envases para almacenamiento se fabrican de manera tal que impiden que la pintura se adhiera correctamente. Primero realice una prueba de la pintura en un área que no se vea.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR EL PROYECTO

PRODUCTOS

Código del artículo (SI	DESCRIPCIÓN (Aerosol de 312 g [11 onzas])
388245	Negro Brillante
388246	Gris Ancla Brillante
388247	Rojo Ladybug Brillante
388269	Amarillo Margarita Brillante
388270	Verde Suerte Brillante
388271	Azul Marino Brillante
388274	Blanco Nieve Brillante

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Quite todos los contaminantes químicos, sal, aceite, grasa y suciedad limpiando la superficie con un detergente comercial u otro método de limpieza apropiado. Enjuague con agua y espere a que se seque bien. Quite la pintura anterior y el óxido sueltos con un cepillo de alambre o lija. Las superficies recubiertas anteriormente deben estar firmes y en buenas condiciones. Los acabados muy lisos, rígidos o brillantes deben tratarse con abrasivos para crear un perfil de rugosidad.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO (cont.)

APLICACIÓN

Utilice el producto en exteriores o en un área bien ventilada, como un garaje abierto y cuando la temperatura se encuentre entre los 10 °C (50 °F) y 32 °C (90 °F), y la humedad por debajo del 85 % a fin de garantizar un secado apropiado. No aplicar sobre superficies que, al entrar en calor, excedan los 93 °C (200 °F) ni sobre metal galvanizado. Evite colocarlo en condiciones de mucho viento y polvo. Cubra el área circundante para protegerla del exceso de pintura.

APLICACIÓN DE UN IMPRIMANTE

El uso de un imprimante adherente universal mejora la capacidad de adhesión y cobertura. Se recomienda especialmente para madera sin tratar y metal.

PINTADO

Agite el aerosol durante un minuto luego de escuchar el sonido de la bolilla mezcladora. Agite varias veces durante el uso. Sostenga el aerosol en posición vertical a 25 cm-40 cm (10-16”) de la superficie y pinte en todas las direcciones, asegurándose de que cada pasada cubra la anterior. Manténgalo siempre a la misma distancia de la superficie y en movimiento al aplicar el producto. Aplique 2 o más capas delgadas y espere unos minutos entre una y otra.

TIEMPOS DE SECADO Y APLICACIÓN DE NUEVA CAPA

Se considera una temperatura de 21 °C (70°F) y un 50 % de humedad relativa. Deje secar más tiempo a temperaturas más frías.

Se seca al tacto en una hora, deben esperarse de 2 a 4 horas para su manipulación y está completamente seca en 24 horas. Aplique una nueva capa en cualquier momento. Para obtener una mayor resistencia, aplique un acabado final transparente a las 2 horas. Coloque de 2 a 3 capas delgadas transparentes y espere unos minutos entre una y otra.

ADVERTENCIA: Si lija, raspa o elimina pintura antigua, puede liberarse polvo con plomo. Use un respirador para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con una aspiradora con filtros de aire de alta eficiencia y una mopa húmeda.

	DATOS TÉCNICOS	ROC-282

PINTURA EN AEROSOL BASE AGUA LOW ODOR DE RUST-OLEUM®

PROPIEDADES FÍSICAS

		PINTURA BASE AGUA EN AEROSOL
Tipo de resina		Alquídica
Tipo de pigmento		Varía según el color
Solventes		Agua, alcoholes y éteres de glicol
Reactividad incremental máxima (Maximum Incremental Reactivity, MIR)		Mate: 0,80 máx., Brillante: 0,95 máx.
Contenido neto		312 gramos (11 onzas)
Espesor de película seca recomendado (Dry Film Thickness, DFT) por capa		4,3 - 8,6 µ (0,17 – 0.35mils)
Cobertura práctica al Espesor de película seca recomendado (se supone un 15 % de pérdida del material)		10-13 sq. Ft./can (0,92- 1,2 m_2/envase)
Tiempos de secado a 21-27 °C (70- 80 °F) y 50 % de humedad relativa	**Al tacto**	1 hora
	Manipulación	De 2 a 4 horas
	Capa nueva	En cualquier momento
Resistencia al calor seco		93 °C (200 °F)
Vida útil		2 años
Punto de inflamación		-104 °C (-42 °F)
Información de seguridad		Para obtener información adicional, consulte la Ficha de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS)

Se muestran los valores calculados y pueden variar del material fabricado real.

Los datos técnicos y las sugerencias para el uso incluidos en el presente son correctos a nuestro leal saber y entender, y se proporcionan de buena fe. Las declaraciones de este material no constituyen una garantía expresa ni implícita con respecto al rendimiento de estos productos. Dado que las condiciones y el uso de los materiales están fuera de nuestro control, garantizamos que estos productos únicamente cumplen con nuestras normas de calidad, y nuestra responsabilidad, de haber alguna, se limitará al reemplazo de los materiales defectuosos. Toda la información técnica está sujeta a cambio sin previo aviso.