

**BASE EMBORRACHADA
AUTOMOTIVE****DESCRIÇÃO E USOS**

A Base Emborrachada Rust-Oleum® Rubberized Undercoating é um revestimento protetor emborrachado de cor preta fácil de usar. Oferece proteção contra a corrosão causada pela água pelo sal e por outros produtos químicos. Ajuda a amortecer o som e fornece uma barreira contra a ferrugem em carros, caminhões, reboques e outros veículos recreativos. Use em metal não revestido ou com primer embaixo da carroceria de carros, caminhões, reboques e outros veículos recreativos. Essa base apresenta um sistema de aerossol avançado que permite aplicar a tinta em qualquer ângulo, até mesmo de cabeça para baixo, para alcançar as áreas difíceis de acessar. Possui uma válvula confortável com amplo apoio para o dedo a fim de reduzir a fadiga causada pela aplicação contínua.

PRODUTOS**SKU (Aerossol 15 onças) Descrição**

248657 - 313552 Preto

APLICAÇÃO DO PRODUTO**CONDIÇÕES PARA PINTURA**

Usar em área externa ou bem ventilada, como uma garagem aberta. Aplicar com temperaturas entre 10°C e 32°C (50-90°F) e umidade inferior a 85% para garantir uma boa secagem. Evite aplicar com muito vento ou pó. Cubra a área circundante para protegê-la da tinta.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

As superfícies devem estar livres de sujeira, poeira, gordura e de qualquer contaminação que possa interferir na aderência. Remova a tinta antiga e a ferrugem com uma escova de arame ou uma lixa.

Lixe suavemente as superfícies brilhantes. Cubra a área para evitar o excesso de pulverização sobre o acabamento do automóvel.

ADVERTÊNCIA: Ao raspar, lixar ou remover pinturas antigas, você poderá liberar pó de chumbo. O CHUMBO É TÓXICO. A EXPOSIÇÃO AO PÓ DE CHUMBO PODE CAUSAR DOENÇAS GRAVES, COMO DANOS CEREBRAIS, ESPECIALMENTE EM CRIANÇAS. MULHERES GRÁVIDAS TAMBÉM DEVEM EVITAR A EXPOSIÇÃO. Use um respirador aprovado pelo NIOSH para controlar a exposição ao chumbo. Limpe cuidadosamente com um aspirador de pó com filtro HEPA e um esfregão molhado. Antes de começar a utilizar o produto, veja como se proteger e à sua família ligando para a Linha Aberta Nacional de Informações sobre Chumbo pelo número 1800-424-LEAD ou acesse www.eps.gov/lead.

APLICAÇÃO DO PRODUTO (cont.)**APLICAÇÃO**

Agite o recipiente vigorosamente durante um minuto após ouvir o som da bola misturadora. Se não ouvir o som da bolinha misturadora NÃO GOLPEIE A LATA. Entre em contato com a Rust-Oleum. Agite frequentemente durante o uso. Segure a lata na posição vertical entre 30 cm e 40 cm de distância da superfície e aplique com um movimento firme da esquerda para a direita, sobrepondo ligeiramente cada aplicação à anterior. Mantenha a lata à mesma distância da superfície e em movimento enquanto realiza a pulverização. Para obter melhores resultados, aplique duas demãos (deixe o produto secar por 1-2 minutos entre elas). Não utilize próximo a chamas abertas.

SECAGEM E DEMÃOS ADICIONAIS

Os tempos de secagem e de aplicação de demãos adicionais se baseiam em uma temperatura de 21°C e 50% de umidade relativa. Deixe secar por mais tempo com temperaturas mais frias. Seca ao toque em 30 minutos. Uma demão adicional pode ser aplicada em 1-2 minutos e fica completamente seco em 24 horas.

LIMPEZA

Limpe a válvula antes de guardar. Limpe a tinta úmida com xileno ou aguarrás mineral. Descarte o recipiente vazio de forma apropriada. Não queime ou jogue em um compactador de lixo.

OBSTRUÇÃO

Caso a válvula esteja obstruída, gire e retire a válvula para poder enxaguá-la com um solvente como aguarrás mineral. Não insira nenhum objeto na abertura da válvula da lata.



DADOS TÉCNICOS

BASE EMBORRACHADA AUTOMOTIVE

PROPRIEDADES FÍSICAS

		BASE EMBORRACHADA
Tipo de Resina		Alquídica Modificada
Tipo de Pigmento		Negro de Fumo, Pigmentos de Preenchimento
Solventes		Hidrocarbonetos Alifáticos, Solvente de Stoddard
MRI		1,0 Máx.
Peso Cheio		15 onças
Espessura da Película Seca (EPS) Recomendada		1,5-2,5 mil (37,5-62,5µ)
Cobertura Real com a EPS Recomendada		10-12 pés ² /lata (0,90-1,09 m ² /lata)
Tempos de Secagem a 70°F (21°C) e 50% de Umidade Relativa	Toque	30 minutos
	Demãos Adicionais	1-2 minutos
	Completamente Seco	24 horas
Validade		5 anos
Ponto de Fulgor		-156°F (-104°C)
Informações de Segurança		Para obter informações adicionais, consulte a SDS

As informações técnicas e sugestões de uso contidas neste documento estão corretas até o limite de nosso conhecimento e são compartilhadas de boa fé. As declarações contidas neste documento não constituem garantia, expressa ou implícita, com relação ao rendimento deste produto. Uma vez que as condições e o uso de nossos produtos estão fora de nosso controle, podemos garantir apenas que estes produtos estão de acordo com nossos padrões de qualidade e nossa responsabilidade, se houver, se limitará à reposição do produto defeituoso. Todas as informações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

RUST-OLEUM
BRANDS

Rust-Oleum Corporation
11 Hawthorn Parkway
Vernon Hills, Illinois
60061

Telefone:
877-385-8155
www.rustoleum.com

Formulário:
Rev.: 032818