

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

FLOORING SOLUTIONS

SISTEMA 9100

EPOXI MASTIC MULTIPROPÓSITO 80% SÓLIDOS



**GARANTÍA DE 2 AÑOS
CONTRA LA CORROSIÓN***

DIRECTO AL ÓXIDO Y AL METAL

**RESISTENCIA QUÍMICA, A LA ABRASIÓN
Y AL DESGASTE**

**ADHIERE SOBRE GALVANIZADO, ALUMINIO,
PLÁSTICO REFORZADO (GRP)**



ENTINTABLE

CONT. NETO: 2,84 L

Sistema 9100 Epoxy Mastic multipropósito 80% sólidos, es un recubrimiento de dos componentes. Provee una protección efectiva contra la corrosión, logrando altos espesores en una sola capa. Resistente a químicos, al impacto, la abrasión y el desgaste a largo plazo. Requiere menor tiempo de preparación y aplicación, ya que es auto imprimante. Está diseñado para aplicar directamente sobre metal, óxido bien adherido, metal galvanizado, hormigón (incluidos pisos de hormigón), superficies recubiertas previamente y ligeramente húmedas. Para aplicar en estructuras metálicas, tanques, tuberías y pisos de concreto en ambientes industriales moderados a severos. Uso interior y exterior.

INSTRUCCIONES DE USO

Este es un sistema de dos componentes. La base debe ser mezclada con un activador antes de usar. Están disponibles los siguientes activadores:

Activador Estándar para aplicaciones en condiciones normales, Activador para superficies expuestas a la inmersión, Activador Para Bajas Temperaturas, y Activador de curado rápido. Para obtener información adicional, consulte la hoja de datos técnicos del producto.

PREPARACIÓN:

TODAS LAS SUPERFICIES: Elimine cualquier tipo de suciedad, aceite, grasa u otro contaminante limpiando con un detergente u otro limpiador apropiado. **Acero:** Remover toda la oxidación, incrustaciones sueltas, y capas previas deterioradas. Para una resistencia óptima contra la corrosión, limpie usando ráfagas de aire comprimido con abrasivo hasta llegar a un grado comercial de SSPSP-6. **Acero (Inmersión):** Limpie usando ráfagas de aire comprimido con abrasivo hasta lograr SSPSP-10 grado cercano al metal blanco. **Previamente Cubiertas:** Las superficies recubiertas anteriormente deben estar firmes y encontrarse en buenas condiciones. Los acabados muy lisos, rígidos o brillantes deben tratarse con abrasivos para crear un perfil de rugosidad. Para asegurar la compatibilidad del producto, se sugiere hacer una prueba en un área pequeña. **Metal Galvanizado:** Se debe usar una herramienta de mano o herramienta eléctrica para remover toda la corrosión suelta. **Hormigón o mampostería:** Raspe y limpie con cepillo de alambre o con herramienta mecánica para eliminar todo restos de material suelto, mampostería o recubrimiento deteriorado. Si es necesario realizar un grabado con una solución a base de ácido clorhídrico para lograr un buen perfil de anclaje. El hormigón o la mampostería nuevos deben curarse 30 días antes de aplicar el recubrimiento.

APLICACIÓN:

Mezcla: La relación de la mezcla es de 1:6:1 (base:activador) por volumen. Mezcle bien ambos componentes (base y el activador) por separado. Luego combine ambos componentes y mezcle bien hasta lograr un color homogéneo. Una vez mezclado ambos componentes el material está listo para ser usado. Utilice solamente la cantidad de material que va a ser aplicada dentro de la vida útil de la mezcla.

Aplicación: El método preferido de aplicación es el pulverizador sin aire (airless). Sin embargo, también puede utilizarse brocha/pincel, rodillo o pulverizador con aire atomizado. Nota: El recubrimiento de aluminio (357491) solo debe recubrirse consigo mismo. No use cualquier otro color.

Para una protección adecuada se necesita un espesor de película de 5-8 mils (125 a 200 micrones) por capa. El excesivo rollado pueden reducir el espesor de la película. Aplique una segunda capa si es necesario para lograr el espesor de película recomendado. Utilice el Activador Estándar 357497 o Activador de Curado Rápido 357498 a temperaturas de aire y superficie entre 50°F-100°F (10°C-38°C) y cuando la temperatura de la superficie sea de por lo menos 5°F (3°C) por encima del punto de condensación. Las bajas temperaturas de curado y/o la condensación sobre la película durante el curado pueden afectar la apariencia del acabado final (velado). En general, esto puede eliminarse con agua y jabón; sin embargo, en un caso de velado extremo, la apariencia del recubrimiento puede verse levemente afectado. Cuando las temperaturas de aplicación oscilan entre 40°F-50°F (5°C-15°C) y cuando la temperatura de la superficie es de por lo menos 5°F (3°C) por encima del punto de condensación, utilice el Activador de Baja Temperatura 357500. No aplique el material si se espera que la temperatura descienda por debajo de 40°F (5°C) en las primera 24 horas de curado. A 40°F (5°C), el curado total se logrará en 7 días. Para el servicio de inmersión en agua utilice el Activador de Inmersión 357499. No utilice el Activador de Inmersión 357499 con las bases para enfriar. Este sistema puede utilizarse tanto para agua dulce como salada, no utilice para el interior de tanques de agua potable. Aplique a temperaturas de aire y superficie que oscilen entre 60°F-100°F (15°C-38°C), cuando la temperatura de la superficie sea de por lo menos 5°F (3°C) por encima del punto de condensación y cuando la humedad relativa sea inferior al 85%. Aplique dos capas alternando el color entre las capas para garantizar el revestimiento completo. Deje curar durante 7 días luego de la aplicación de la segunda capa antes de la inmersión.

Limpieza: Utilice 160402 o 165402 Diluyente.

Almacenamiento: Guardar bajo llave en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantenga el recipiente herméticamente cerrado. Producto de Estados Unidos de América

Eliminación: Eliminar el contenido de acuerdo con las ordenanzas locales, las ordenanzas estatales, provinciales y las ordenanzas federales.

***GARANTÍA LIMITADA:** La Empresa garantiza por dos años protección contra la corrosión a partir de la fecha de aplicación de Sistema 9100 (el Producto) Garantía aplicable conforme a las instrucciones de uso y con una vigencia hasta por (2) años a partir de su compra. La presente garantía limitada es aplicable solamente a este producto. Las indicaciones de la etiqueta son lo más completas posible, pero no pueden abarcar todas las condiciones, aplicaciones y/o superficies, las cuales están fuera del control del fabricante y del vendedor. La garantía no rige para el uso del Producto en combinación con otros materiales. La garantía se ofrece al comprador original del producto de uso residencial, y es intransferible. En caso de insatisfacción con el producto, Rust-Oleum proporcionará, a su criterio y contra presentación del comprobante de compra, una cantidad equivalente de producto nuevo, o reembolsará el precio de compra. En ningún caso el vendedor o el fabricante serán responsables ante el usuario, el comprador o cualquier tercero de daños incidentales o consecuentes o pérdidas resultantes del uso del Producto. Ninguna declaración ni acuerdo, sean verbales o escritos, pueden modificar los términos de esta Exención de responsabilidad sobre la garantía y Limitación de responsabilidad. Rust-Oleum no será responsable de la mano de obra ni del costo de mano de obra que surja de la remoción o aplicación de algún producto, o del reemplazo de alguna estructura de madera. Para obtener un recurso de garantía, escriba a la sección Contactenos del sitio rustoleum.com y adjunte el comprobante de compra, o bien, acuda a la dirección mencionada en la información de importador para hacer valer esta garantía limitada o si reside en México acuda a la dirección mencionada en la parte de abajo del presente apartado para hacer valer esta garantía limitada, presentando su producto y el comprobante de su compra, solamente con lo cual, bajo su entera responsabilidad, podrá acreditar la fecha de inicio de periodo de vigencia para los efectos de hacer valer esta garantía aplicable. La Empresa, el vendedor y el fabricante no ofrecen ninguna otra garantía, aval o representación de ningún tipo al comprador, al usuario o a un tercero, ya sea expresa o implícita o por prácticas comerciales, legales o de otro tipo, respecto del Producto, incluidas, entre otras, las garantías de comercialización, idoneidad para un fin en particular, o uso o admisibilidad de los productos para un uso comercial en particular. No se crearan garantías por formas de actuación, prácticas comerciales o negociación.

Para mayor información contactarse con atención al cliente: atencionalcliente@rustoleum.com o visite nuestra página web: www.rustoleumla.com

RUST-OLEUM CORPORATION

©2020 Rust-Oleum Corporation Hecho en E.U.A. 366466 0920



ADVERTENCIA: ¡PELIGRO!

CONTIENE: XILENO, METIL ISOBUTIL CETONA, ETILBENCINA, DESTILADOS DE PETRÓLEO Y TOLUENO. ¡PRECAUCIÓN! PRODUCTO INFLAMABLE. MANTÉNGALO ALEJADO DE ALTAS TEMPERATURAS, CHISPAS Y LLAMAS. NO FUME Y NO INGERA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN NI EN ÁREAS DE ALMACENAMIENTO. SU VAPOR ES NOCIVO. NO ASPIRE LOS VAPORES NI LA NEBLINA DE LA PULVERIZACIÓN. ÚSELO SOLO CON LA VENTILACIÓN ADECUADA. ASEGÚRESE DE QUE ENTRE AIRE FRESCO DURANTE LA APLICACIÓN Y EL SECADO. ES NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN. EN CASO DE INGESTIÓN, NO SE PROVOQUE EL VÓMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO, EVITE CONTACTO DIRECTO. PUEDE IRRITAR LOS OJOS Y LA PIEL. EVITE EL CONTACTO CON LOS OJOS, LA PIEL Y LA ROPA. LÁVESE BIEN LAS MANOS DESPUÉS DE MANIPULAR EL PRODUCTO. USE PROTECCIÓN PARA LOS OJOS Y ROPA PROTECTORA. CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUÉS DE CADA USO. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD. CONTIENE DISOLVENTES Y SUSTANCIAS TOXICAS, CUYO CONTACTO O INHALACIÓN FRECUENTE O PROLONGADA DE ESTE PRODUCTO GENERA DAÑOS IRREPARABLES PARA LA SALUD.



**ATENCIÓN
NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN**



UN 1263

PRIMEROS AUXILIOS: Si le lagrimean los ojos, siente dolor de cabeza, mareo o dificultad para respirar, deje entrar más aire fresco o retírese del lugar. Si las dificultades continúan, pida asistencia médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua durante al menos 15 minutos y pida asistencia médica de inmediato. En caso de ingestión, no induzca el vómito. Llame a un médico de inmediato. En caso de derrame, contenga el material derramado y elimínelo con un absorbente inerte.

Si reside en **CHILE:** en caso de ingesta o intoxicación llame a CTIUC. Tel: +56 2 2 635 3800. **COLOMBIA:** Línea nacional de toxicología Número gratuito: 018000-916012 - Número fijo: +57(1) 2886012 - Atención 24 horas. Atención telefónica a través del Centro de Contacto: En Bogotá: +57(1) 589 3750 Resto del país: 018000960020. Horario de atención: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en jornada continua. Punto de atención presencial: Carrera 13 No. 32-76 piso 1, Bogotá, código postal 110311; Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en jornada continua. **PERÚ:** Susalud: Tel: 433 0589 / 433 0528, Correo: atencionalusuario@susalud.gob.pe. **ARGENTINA:** Centro Nacional de Intoxicaciones Hospital A. Posadas 0800-333-0160 / (011) 4654-6648 / (011) 4658-7777; Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez (011) 4962-6666 / (011) 4962-2247; Emergencias con Materiales Peligrosos 0800-222-2933 / (011) 4613-1100. **URUGUAY:** Este producto cumple con el art.1 del Decreto N° 69/011, CIAT (Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico): (598) 1722. **PARAGUAY:** Centro de Toxicología: Av. Gral Santos y Azara (21) 220418

FABRICADO POR: Rust-Oleum Corporation, 11 Hawthorn Parkway, Vernon Hills, Illinois 60061, Estados Unidos de América. **IMPORTADO Y/O DISTRIBUIDO POR:** **ARGENTINA:** Rust-Oleum Argentina S.A. CUIT: 30-70475964-5 RPQ 07684/04 Av. Sucre 1918, piso 1, San Isidro, Buenos Aires. TEL.: +54 11 6841 1520. **BRASIL:** Viapol Ltda. CNPJ: 58.681.687/0001-30. Rodovia Vito Ardito, 6401 - Km 118.5 Bairro Jardim Campo Grande, Cidade Caçapava, SP CEP 12282-535 TEL.: +55 (12) 3221-3000. **QUÍMICO RESPONSÁVEL:** GERVASIO BERALDO JUNIOR - 4ª REGIÃO CRQ: 04309655

CHILE: Rust-Oleum Chile SpA RUT 76551993-4 Av. Presidente Kennedy 5600, Of. 1513, Vitacura, Santiago. TEL.: +56 2 2706 0679. **COLOMBIA:** Toxement S.A NIT: 860.090.222-3 Parque Industrial Gran Sabana, Tocancipa, Cundinamarca TEL.: +57 1 8698787. **MÉXICO:** RPM Consumer Group Mexico S.A. de C.V. RFC PDM081016PB8, Calle Padre Mier 1555 Int. 606, Colonia Obispaño, Monterrey N.L. C.P. 64060, MÉXICO. TEL.: +52 81 83402066 **PERÚ:** Rust-Oleum Perú S.A.C. RUC 20557981412 Av. Alfredo Benavides Nro. 1555 Int. 302, Miraflores, Lima TEL.: +511 24 277 700. **URUGUAY:** Pamplín y Cia. S.A. RUT 210702430013 Valparaíso 1199, Montevideo. CP 11300 TEL.: +598 2 9240608. **PARAGUAY:** Lincoln S.A RUC 80003398-1 Ruta General Aquino KM 11.5 Luque TEL.: +595 21 654 500.

357486 ENTINTABLE



0 20066 46317 5